

Informace o výrobku

nacházel[®]

lubricants

ELASKON 20

ELASKON 20 je primární mazivo, které je používáno při výrobě k mazání a konzervaci ocelového lana a jeho vláknové vložky.

Oblasti použití

ELASKON 20 je používán jako ochrana proti korozi a ochrana proti opotřebení ocelového lana. Oblasti použití jsou např.: lana používaná v průmyslu, ale také lana u velkých strojů v lomech a při povrchovém dobývání nebo u bagrů.

Pokyny pro zpracování

ELASKON 20 je dodáván ve formě pasty. Při zpracování je výrobek zahříván a odpovídající technologií vpravován do drátěného lana. Teplota zpracování je doporučena mezi 95°C a 110°C.

Vlastnosti

ELASKON 20 má bronzové zabarvení a na laně je transparentní. Vynikající přilnavost zajišťuje lanu optimální ochranu proti povětrnostním vlivům.

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezienschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237 Dresden
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
www.elaskon.de

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 –
Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

**bronzově
zabarvený,
transparentní**

**optimální ochrana
proti korozi**

**univerzálně
použitelný**

dodává se v :

**cisternách
100 kg sudech
25 kg hobok
další balení
dle poptávky**

e-mail: info@elaskon.de

ELASKON 
Spezienschmierstoffe

Informace o výrobku *ELASKON 20*

Technické údaje

Stav 01/2000

Teplotní vlastnosti		
Bod skápnutí	přes 80°C	DIN 51801, část 2
Bod lámavosti (75 g/m ²)	pod -30°C	DIN 52012
Teplota zpracování	95°C-110°C	
Viskozita při 100°C		
Penetrace	80 mm ² /s 150-190 1/10 mm	DIN 53015 DIN 51580
Antikorozní vlastnosti		
Antikorozní test (Kesternich)	žádná koroze po 10 cyklech 200 h	DIN 50018, 0,2 S DIN 21258, 4.5 DIN 50021, SS
Chování vůči vodě při 20°C		
Účinek bobtnání při 23°C	max. 1 pod 5 obj.-%	DIN 51807 DIN 53521

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 – Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz