



Elaskon SK-V

Vlastnosti

Elaskon SK-V je mazivo na lana určené pro prvotní mazání lana a jeho vláken při výrobě.

Oblasti použití

Elaskon SK-V se používá pro prevenci proti korozi a proti opotřebením uzavřených lan určených pro lanovky, lanové dráhy a zvedací zařízení.

Pokyny pro zpracování

Elaskon SK-V je dodáván v prstovité formě. Pro zpracování do výroby je nutné produkt roztavit tak, aby jeho forma odpovídala použité technologii. Doporučená aplikační teplota je mezi 80 až 100°C.

Charakteristika

Během aplikace se volné prostory v laně zcela vyplní a po ochlazení vzniklý film spolehlivě chrání proti korozi, opotřebením a proti vlivům okolního prostředí.

Zákony / Normy

Elaskon SK-V nepodléhá žádnému zvláštnímu značení. Bezpečnostní list dle EU je k dispozici.

Jasně hnědá barva

Velmi silné snížení opotřebením

Dobře se odvaluje na kladkách dle předpisu ÖDSB



Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezierschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237 Dresden
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
www.elaskon.de
e-mail:info@elaskon.de

Skladování:

**v originálním uzavřeném obalu
1 rok**

Dodává se v:

**200 l sud
další balení na dotaz**

Technické údaje

Stav 01/ 2000

Teplotní charakteristika

Bod skápnutí	ca 85°C	DIN ISO 2176
Bod lámavosti (75 g/m ²)	pod -35°C	DIN 52012
Teplota aplikace	80°C - 100°C	

Tvrdost a charakteristika konzistence

Viskozita při 100°C	18 mm ² /s	DIN 53015
Penetrace při 25°C	110 1/10 mm	DIN 51580

Ochrana proti korozi

Kesternisch	bez stop koroze po 10 cyklech	DIN 50018: 0,2s DIN 52012: 4.5
-------------	----------------------------------	-----------------------------------

Chování a mechanické zatížení

4 kuličkový test	2000 N	DIN 51350, část 4
------------------	--------	-------------------

Chování a mechanické zatížení

(14 d, 50°C)

dobře	Semperit 431	<10%	DIN 53521
dobře	Semperit 438	<10%	DIN 53521
změna tvrdosti	Semperit 431	<-8 Shore A	DIN 53505
změna tvrdosti	Semperit 438	<-8 Shore A	DIN 53505

Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o. | Průmyslová 11/1472 | 102 19 Praha 10 – Hostivař
tel.: 222 351 140 | fax: 222 351 149 | e-mail: maziva@nachazel.cz | www.nachazel.cz