

ELASKON K 60 ML

ELASKON K 60 ML je prostředek pro přechodnou (dočasnou) antikorozi ochranu kovových povrchů.

Oblasti použití

ELASKON K 60 ML je určen pro konzervace dutin (např. u automobilů), malých kovových dílů, apod.

Pokyny pro zpracování

ELASKON K 60 ML je možné, při normální teplotě, nanášet na očištěné povrchy stříkáním, natíráním nebo máčením. Nejvhodnější teplota pro nanášení je ca 20°C. K vytvoření konzervačního filmu dojde, podle podmínek schnutí, ca po 2 až 8 hod.

Vlastnosti

ELASKON K 60 ML je prostředek částečně obsahující rozpouštědla. Po odpaření ředidla se na povrchu vytvoří tenký film. Pro lehčí, resp. jednodušší zpracování a nanášení je **ELASKON K 60 ML** postaven jako nízkoviskozní kapalina. Vyznačuje se dobrou přilnavostí na kovových površích a nabízí optimální antikorozi ochranu.

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezienschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237 Dresden
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
www.elaskon.de

Pro:

dočasnou ochranu
kovových součástí a
dutin

optimální ochrana
proti korozi

dodává se v:

600 ml sprej
1 l plastová láhev
1 l kovová láhev
30 l hobok
200 l sud

e-mail: info@elaskon.de

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 –
Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

ELASKON 
Spezienschmierstoffe

Informace o výrobku *ELASKON K 60 ML*

Stav 11/1999

Fyzikální a chemické vlastnosti

Hustota při 20°C	0,85 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při 20°C	25 – 35 mm ² /s	DIN 53015
Bod vznícení	> 25°C	DIN ISO 22719
Antikorozní ochranné vlastnosti po 6-ti cyklech	vyhověl	DIN 50018, KFW 0,2 S DIN 21258, 4.5

Skladování:

Skladujte za podmínek pro skladování hořlavin II třídy. Skladovat při teplotě nejvýše +30°C. Pokud bude produkt skladován za teploty nižší jak 10°C, doporučuje se před použitím ho ohřát ca na 30°C a dobře promíchat!

Čtěte bezpečnostní list!

Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 – Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz