

Informace o výrobku

# Formenal 23

## Vlastnosti

**Formenal 23** je na bázi nízkoviskózních minerálních frakcí a účinných látek. **Formenal 23** vyniká dobrou přilnavostí a má velmi dobrý dělicí účinek: nenafukuje se, netvoří póry, není emulgovatelný. **Formenal 23** je antikorozivní.

## Oblasti použití

**Formenal 23** je speciální dělicí prostředek určený pro výrobu betonových střešních tašek, betonových rour s hrdlem i bez, betonových skruží, a betonových pražců.

## Pokyny pro zpracování

**Formenal 23** je dodáván ve formě k okamžitému použití. **Formenal 23** se nanáší v tenké vrstvě na suché a čisté bednění. Stříkací tryska má průměr 1 mm. Louže vysušit. Při schnutí/sušení se tvoří na bednění neviditelný mikrofilm, který chrání bednění před vlhkostí z betonu a odpuzuje vodu a vlhkost.

## Zákony/Normy

Třída ohrožení vody WGk 1 - vodu silně ohrožující. Hořlavá kapalina: třída A III. Bezpečnostní list dle EU k dispozici.

## Fyzikální a chemické vlastnosti

Hustota při 15°C	0,88 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při 20°C	21 mm <sup>2</sup> /s	DIN 53015
Bod vznícení	140°C	DIN 51758
Bod tuhnutí	-10°C	DIN ISO 3016
Barva	2,5 žlutavá-hnědá	DIN ISO 2049

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Přátelství 681, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves,  
tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149  
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

**Skladování:**  
**V originálním uzavřeném obalu 1 rok**  
**Je třeba brát ohled na předpisy o látkách ohrožujících vodu.**

**Dodává se v:**

**200 l sud**  
**1 000 l kontejner**

**Stav 11/ 99**

### Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.

Elaskon Sachsen & Co.KG  
für Spezialschmierstoffe  
Lohrmannstraße 5-9  
D-01237 Dresden  
Tel: +49-351-285 75-0  
Fax: +49-351-285 75-99  
[www.elaskon.de](http://www.elaskon.de)  
e-mail: info@elaskon.de

## Informace o výrobku *Formenal 23*

### Orientační hodnoty spotřeby:

Ocelová bednění	15 – 30 g/ m <sup>2</sup>
Vyhřívaná ocelová bednění	15 – 30 g/ m <sup>2</sup>
Bednění potažená umělou hmotou	25 – 50 g/ m <sup>2</sup>
Teplota při aplikaci	- 5 až + 90°C