

Informace o výrobku

Formenal 28

Vlastnosti

Formenal 28 je na bázi směsi vysocerafinovaných uhlovodíků s účinnými přísadami. **Formenal 28** neobsahuje aromaticky vázané uhlovodíky. **Formenal 28** má dobrou přilnavost a velmi dobrý oddělovací účinek: nenadouvá se, netvoří póry a není emulgovatelný

Oblasti použití

Formenal 28 je formový separační olej pro výrobu hotových betonových dílců a pohledového betonu

Pokyny pro zpracování

Formenal 28 je dodáván ve formě vhodné k okamžitému použití. **Formenal 28** se nanáší v maximálně tenké vrstvě na čisté a suché bednění. Stříkáací tryska má průměr max. 1 mm. Vysušit louže. Při schnutí se vytvoří na bednění neviditelný mikrofilm, který chrání bednění před vlhkostí z betonu, odpuzuje vodu a vlhkost.

Zákony/Normy

Bezpečnostní list dle vyhlášky 27/1999 Sb. je k dispozici. Třída ohrožení vody (WGK) 1: silně ohrožující vodu.

Fyzikální a chemické vlastnosti

Hustota při 15°C	0,78 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při 20°C	2 mm ² /s	DIN 51562 část 1
Bod vzplanutí	33°C	DIN ISO 22719
Bod tuhnutí	< -25°C	DIN ISO 3016
Barva	žlutavá	

Skladování:

1 rok v originálním uzavřeném obalu

Je třeba brát ohled na předpisy a zákony o látkách ohrožujících vodu.

Dodává se v:

**200 l sud
1 000 l kontejner**

Stav 7/00

Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Přátelství 681, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves,
tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezialschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237 Dresden
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
www.elaskon.de
e-mail: info@elaskon.de