

Informace o výrobku

# Formenal TM-BE

## Vlastnosti

**Formenal TM-BE** tvoří fyzikálně - chemickou dělicí vrstvu mezi betonem a formou, která je odolná i proti vyšším teplotám. **Formenal TM-BE** usnadňuje odstranění šalování a umožňuje výrobu čistých betonových ploch bez fleků. **Formenal TM-BE** je antikorozivní a nepůsobí agresivně na lak, umělé hmoty a kov.

## Oblasti použití

**Formenal TM-BE** je biologicky snadno odbouratelný speciální dělicí prostředek určený pro použití v betonářském průmyslu. Dodatečně chrání stavební stroje a dopravní prostředky před napečením betonu.

## Pokyny pro zpracování

**Formenal TM-BE** je dodáván ve formě vhodné k okamžitému použití. Nanáší se v tenké vrstvě na čisté bednění stříkáním.

## Zákony/Normy

**Formenal TM-BE** je ve smyslu metody CEC L-33-A-94 během 21 dnů z 80 % biologicky odbouratelný. Je vyznamenán Německým Institutem označením „Modrý anděl“. **Formenal TM-BE** nepodléhá žádnému dalšímu zvláštnímu značení. Zbytky tohoto oleje nelikvidovat spolu s šalovacími oleji na minerální bázi! Bezpečnostní list podle EU je k dispozici.

## Fyzikální a chemické vlastnosti

Hustota při 15°C	0,88 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při 20°C	17 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562 část 1
Bod vznícení	100°C	DIN ISO 22719
Bod tuhnutí	-20°C	DIN ISO 3016
Neutralizační číslo	5-7 mgKOH/g	DIN 51558, část 1
Barva	žlutavá	

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Přátelství 681, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves,  
tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149  
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

**Biologicky rychle odbouratelný**

**Skladování:  
V originálním uzavřeném obalu  
1 rok**

**Dodává se v:**

**20 l kanistr  
200 l sud  
1 000 l kontejner  
Autocisterna**

**Stav 11/ 99**

### Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.

Elaskon Sachsen & Co.KG  
für Spezialschmierstoffe  
Lohrmannstraße 5-9  
D-01237 Dresden  
Tel: +49-351-285 75-0  
Fax: +49-351-285 75-99  
[www.elaskon.de](http://www.elaskon.de)  
e-mail: [info@elaskon.de](mailto:info@elaskon.de)

## Informace o výrobku *Formenal TM-BE*

### Fyzikální a chemické vlastnosti

Ocelová bednění	7 – 10 g/ m <sup>2</sup>
Vyhřívaná ocelová bednění	7 – 10 g/ m <sup>2</sup>
Bednění potažená umělou hmotou	7 – 10 g/ m <sup>2</sup>
Dřevěné bednění	25 – 50 g/ m <sup>2</sup>
Teplota při tuhnutí	- 15 až + 100°C