

Informace o výrobku

GLEIT - μ ® GF 110

suchý bezbarvý kluzný film



Popis výrobku

ve stavu dodání

GLEIT- μ GF 110 je ve stavu dodání -vyznačení nepodléhající, k životnímu prostředí šetrná, žlutě transparentní vodní suspenze světle zbarvených tuhých maziv.

po nanesení

Po aplikaci **GLEIT- μ GF 110** a uschnutí se na povrchu vytvoří neviditelný suchý film s vynikajícími kluznými vlastnostmi.

Okruhy použití

GLEIT- μ GF 110 je určeno především pro potahování velkého množství malých dílů, které pro zlepšení kluzných vlastností mají být hospodárně v masovém měřítku opatřeny kluznou vrstvou.

Tímto je prostřednictvím nízkých hodnot tření možná snadná a rychlá montáž a docílení definovaných a počítatelných třecích odporů.

Příklady použití

- šrouby na upínacích deskách, šrouby do dřeva
- galvanicky ošetřené šrouby a matice
- šrouby z ušlechtilých ocelí i z plastů
- nýty, hmoždinky, kotevní šrouby
- malé součástky pro elektrotechniku
- podložky
- klouby

Vlastnosti výrobku

- konstantní, nízké hodnoty tření při nepatrném rozptylu
- vysoká odolnost proti otěru
- vizuálně neviditelný, přesto pozorovatelný pod UV lampou
- dobrá schopnost ulpívat na různých površích
- žádný vliv na vlastnosti základového materiálu
- nepodléhá označování; přátelské k životnímu prostředí
- zpracovatelné automatickými montážními zařízeními
- nízký zašroubovací moment u upínacích šroubů
- možné cenově výhodné zakázkové potažení v našem závodě

GLEIT - μ ®

speciální maziva
a potahování

Výrobce:

Wessely Ges.m.b.H.

Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg

Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913

e-mail: wessely@wessely.co.at

www: wessely.co.at

Váš partner pro speciální maziva

Použití

GLEIT- μ GF 110 je dodáváno jako koncentrát. Pro použití se **GLEIT- μ GF 110** ředí vodou (v minimální kvalitě pitné vody). Za stálého míchání se přidává voda do produktu. Zředění je závislé na technologickém postupu potahování a specifických technicko-mazacích (kluzných) požadavcích. Běžně doporučené a používané zředění je při potahování v odstředivce 1:3 až 1:4 a při potahování v bubnu 1:5 až 1:7. Na závěr potahované díly osušit vzduchem horkým ca 50 - 60°C. Potažené díly balit až po dosažení okolní teploty, zabrání se tím kondenzaci vodních par. Pro cenově výhodné a odborné ošetření nabízíme zakázkové potažení v našem potahovacím závodě.

Poznámky pro použití

- hodnotu pH udržovat vždy vyšší jak 7,8 (zabránit zavlečení kyselosti z jiných lázní)
- pravidelně kontrolovat stav lázně (návod k tomu Vám rádi zašleme)
- k ředění používat pouze vodu v minimální kvalitě pitné vody
- díly pro potahování musí být odmaštěny
- pro zabránění tvorby pěny při silném míchání máčecí lázně je dodáván odpěňovač pod označením **GLEIT- μ RZ 900**.

Důležitá upozornění

Produkt chránit před mrazem!

Při přerušení práce lázeň uzavřít a tím zabránit tvorbě škraloupu na povrchu lázně.

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.