

ANDEROL 6220

Syntetické potravinářské převodové mazivo

Informace o výrobku



VÝHODY / PŘEDNOSTI

- méně výměn oleje
- snižuje spotřebu energie
- snášenlivý s minerálními oleji a mnoha syntetickými kapalinami
- vysokoteplotní i nízkoteplotní aplikace
- zvýšená oxidační atabilita
- snížená odparnost
- prodlužuje intervaly údržby

APLIKACE

- převodovky
- ložiska
- olejové oběhové systémy
- řetězové mazivo

SCHVÁLENÍ

- Unilever

KOMPATIBILITA (snášenlivost)

Syntetické oleje ANDEROL postavené na uhlovodíkové bázi jsou podobné minerálním olejům ve své snášenlivosti s laky, těsněními, ucpávkami a hadicemi. Nejsou požadována žádná zvláštní opatření týkající se snášenlivosti při změně z minerálních olejů na syntetické oleje zn. ANDEROL postavené na uhlovodíkovém základě.

ANDEROL 6220 je syntetický převodový olej postavený na základě směsi speciálně vybraných netoxických syntetických polyalfaolefinů kombinovaných se speciálně vyrobeným systémem aditiv s cílem poskytnout vynikající oxidační termickou stabilitu.

Anderol 6220 splňuje požadavky na mazání převodovek (převodů) provozovaných v potravinářském průmyslu.

Řada olejů **Anderol 6000** je k dispozici ve viskozitě ISO VG 100, 150, 220, 320, 460 a 680

Oleje řady **Anderol 6000** jsou registrovány dle NSF/H-1 a InS/H1 a také u Orthodox Union a Halal u Islamic Council of Europe.

Anderol potravinářská maziva splňují požadavky FDA směrnice 21 CFR 178.3570.



č. registrace 110439



TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI	TESTOVACÍ METODA	HODNOTY
Vzhled při 40°C	vizuálně	čistá nažloutlá kapalina
Viskozita při 40°C	ASTN D-445	232,7
Viskozita při 100°C	ASTM D-445	23,6
Viskozitní index	ASTM D-2270	126
Hostota při , mg/15°C, kg/l	ASTM D-1298	0,855
Totalní číslo kyselosti, mg KOH/g	ASTM D-664	1,5
Bod vzplanutí, °C	ASTM D- 92	256
Bod tuhnutí, °C	ASTM D-97	-42
Deemulgovatelnost při 82°C, min	ASTM D-1401	25

ANDEROL® je registrovaná obchodní známka firmy ANDEROL Inc.
VÍCE INFORMACÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PRODKTU NAJDETE V ODPOVÍDAJÍCÍM BEZPEČNOSTNÍM LISTĚ.

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů.



ANDEROL BV.
P.O. Box 1489
6221 BL MAASTRICHT
tel.: +31 / 43 / 352 41 90
fax: +31 / 43 / 352 41 99
http: www.anderol.com

Zastoupení pro ČR a SR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10, tel.: 222 351 141, fax: 222 351 149, e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz