

ELASKON 30

ELASKON 30 je prostředek k domazávání a konzervaci ocelových lan.

Oblasti použití

ELASKON 30 je používán k ochraně při údržbě nejrůznějších ocelových lan. Oblasti použití jsou např. lana používaná v průmyslu, ale také lana u velkých strojů v lomech při povrchovém dobývání nebo u bagrů.

Pokyny pro zpracování

ELASKON 30 je dodáván v tekuté formě a může být nanášen stříkáním, natíráním, válečkem při normální teplotě na vyčištěný povrch lana. Po odpaření rozpouštědla, podle klimatických podmínek během 2-8 hodin, se vytvoří mazací film. Optimální teplota zpracování je kolem 20°C.

Vlastnosti

ELASKON 30 obsahuje rozpouštědlo, čímž je zajištěna vynikající schopnost tečení. **ELASKON 30** má jako základ pevný **ELASKON 20**. Vytvořený film odpovídá v konečném efektu kvalitativně **ELASKONu 20**.

**hnědavé zbarvení,
transparentní**

vysoká přilnavost

nízká viskozita

**snadná
zpracovatelnost**

**optimální ochrana
proti korozi**

dodává se v:

**500 ml spray
8 kg hobok
25 kg hobok
185 kg sud**

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezi­alschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237 Dresden
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
e-mail: info@elaskon.de
www.elaskon.de

ELASKON 
Spezi­alschmierstoffe

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 – Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

Informace o výrobku *ELASKON 30*

Technické údaje

Stav 01/2000

Teplotní vlastnosti

Bod vzplanutí	přes 23°C	DIN ISO 22719
Bod skápnutí pevné hmoty (<i>ELASKON 20</i>)	přes 80°C	DIN 51801, část 2
Bod lámavosti (75 g/m ²) pevné hmoty (<i>ELASKON 20</i>)	pod - 40°C	DIN 52012

Zpracování

Teplota při skladování	pod 30°C	
Optimální teplota zpracování	20°C	
Viskozita při 50°C	11-15 mm ² /s	DIN 53015
Penetrace pevné hmoty (<i>ELASKON 20</i>)	150-190 1/10 mm	DIN 51580

Antikorozní vlastnosti

Antikorozní test (Kesternich) pevné hmoty (<i>ELASKON 20</i>)	žádná koroze po 10 cyklech	DIN 50018, 0,2 S DIN 21258, 4.5
--	-------------------------------	------------------------------------

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 – Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz