

ELASKON 20 BB (LM)

Oblasti použití

ELASKON 20 BB (LM) se používá při výrobě ocelových lan k napouštění- impregnaci vložek lan. Slouží jako mazací a konzervační prostředek.

Pokyny pro zpracování

ELASKON 20 BB (LM) je dodáván v tekuté formě. Optimální teplota zpracování je kolem 60°C. Správným použitím se dosáhne 4-6 % obsahu maziva ve vložce. Po odpaření rozpouštědla dochází k úplné konzervaci vložky.

Vlastnosti

ELASKON 20 BB (LM) obsahuje podíly bezaromatového rozpouštědla, čímž je zajištěna vynikající schopnost tečení. Po odpaření rozpouštědla se vytvoří vrstva adekvátní k Elaskonu 20. Pro snadnější zpracování má **Elaskon 20 BB(LM)** nízkou viskozitu.

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezienschmierstoffe
Lohrmannstrasse 5-9
01237 Dresden - D
Tel. +49-351-285 75-0
Fax. +49-351-285 75 99
www.elaskon.de

**zelenavé zabarvení,
transparentní**

nízká vizkozita

**snadná
zpracovatelnost**

dobrá přilnavost

**optimální ochrana
proti otěru**

**dodává se v:
200 l sudech**
ostatní balení dle poptávky

ELASKON 
Spezienschmierstoffe

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 –
Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

Informace o výrobku *ELASKON 20 BB (LM)*

Technické údaje

Stav 11/1999

Teplotní vlastnosti

Bod vzplanutí	ca 70°C	DIN ISO 22719
Bod skápnutí pevné hmoty (<i>EL 20 BB</i>)	přes 85°C	DIN 51801, část 2
Bod lámavosti pevné hmoty (<i>EL 20 BB</i>)	pod - 35°C	DIN 52012

Zpracování

Optimální teplota zpracování	ca 60°C	
Viskozita při 60°C	23 mm ² /s	DIN 53015
Penetrace pevné hmoty (<i>EL 20 BB</i>)	130-180 1/10 mm	DIN 51580

Antikorozní vlastnosti

Antikorozní test (Kesternisch) pevné hmoty (<i>EL 20 BB</i>)	žádná koroze po 10 cyklech	DIN 50018, 0,2 S DIN 21258, 4.5
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

Hustota při 60°C	ca 0,8 g/cm ³	DIN 51757
------------------	--------------------------	-----------

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazuji si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz