

Informace o výrobku



ELASKON NK-BB

ELASKON NK-BB je prostředek určený k domazávání a konzervaci ocelových lan.

Oblasti použití

ELASKON NK-BB se používá k ošetřování a údržbě nejrůznějších druhů ocelových lan, speciálně pro nosná a tažná lana horských lanových drah.

Pokyny pro zpracování

ELASKON NK-BB je dodáván v kapalném stavu a na povrch lana se nanáší při normální teplotě. Produkt je možné nanášet různými způsoby jako např.: štětcem, válečkem, postřikem a podobně. Po odpaření ředidla se vytvoří mazací film, podle klimatických podmínek za 2 až 8 hodin. Optimální teplota pro zpracování je kolem 20°C.

Vlastnosti

ELASKON NK-BB obsahuje bezaromatické rozpouštědlo, které mu propůjčuje vynikající penetrační vlastnosti. **ELASKON NK-BB** je postaven na tuhém základě **ELASKONu 20 BB** a vytvořený mazací film odpovídá tomuto výrobku.

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezienschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237 Dresden
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
www.elaskon.de

Pro:

nosná a tažná lana horských lanových drah

nazelenalá barva, transparentní

pro dobrou zpracovatelnost je nastaven jako nízkoviskózní

jednoduchá aplikace

vysoká přilnavost

velmi dobrá mazací schopnost

optimální ochrana proti korozi

dodává se v:

**30 l hobok
200 l sud**



Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 – Hostivař tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

Informace o výrobku *ELASKON NK-BB*

Technické údaje

Stav 01/2000

Teplotní vlastnosti

Bod vzplanutí	> 63°C	DIN ISO 22719
Bod skápnutí pevné hmoty (<i>ELASKON 20 BB</i>)	ca. 90°C	DIN 51801, část 2
Bod lámavosti (75 g/m ²) pevné hmoty (<i>ELASKON 20 BB</i>)	pod - 40°C	DIN 52012

Zpracování

Teplota při skladování	pod 30°C
Optimální teplota zpracování	20°C

Viskozita DIN kalíšek, tryska 4/25°C	ca. 20s	DIN 53211
Penetrace pevné hmoty (<i>ELASKON 20 BB</i>)	150-190 1/10 mm	DIN 51580

Antikorozní vlastnosti

Antikorozní test (Kesternich) S	žádná koroze	DIN 50018, 0,2
pevné hmoty (<i>ELASKON 20 BB</i>)	po 10 cyklech	DIN 21258, 4.5

Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 – Hostivař tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz