

Informace o výrobku

Elaskon KS-26

nacházel®

lubricants

Elaskon KS-26 je antikorozi ochranný prostředek bez obsahu rozpouštědel pro ochranu kovových povrchů proti korozi během skladování a přepravy. Současně lze produkt používat i jako separační prostředek na formy při výrobě dílů z porobetonu.

Vlastnosti

Elaskon KS-26 vytěsňuje vodu, je postaven na bázi minerálního oleje se speciálními inhibitory koroze. Není vodou rozpustný - neemulguje.

Aplikace

Elaskon KS-26 je dodáván v tekuté formě a může být aplikován sprejováním, štětcem, apod. Odstranění je možné provádět pomocí alkalických čisticích (např. Elaskon Reiniger 2000) nebo odmašťováním za studena (např. Elaskon Reiniger).

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezienschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237 Dresden
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
e-mail: info@elaskon.de
www.elaskon.de

olejový ochranný film

nevysychá

Skladování:

v originálním balení
minimálně 1 rok

dodává se v:

200 l sud
60 l sud
20 l kanystr



DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 045134



Gebinde-Verwertung
Lizenz Nr. 164

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 – Hostivař,
tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

ELASKON 
Spezienschmierstoffe

Informace o výrobku Elaskon KS-26

Technické údaje

Stav: 18/06/2012

Hustota (15°C)	DIN 51757	0,89	g/cm ³
Bod vzplanutí	DIN EN 22719	>140	°C
Viskozita při 40°C	DIN 51562, část 1	ca. 26	mm ² /s
Dávkování		39	g/m ²
tloušťka (suché hmoty)		43	µm

Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 – Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz