

Informace o výrobku

Elaskon KS-200



Elaskon KS-200 je antikorozi ochranný prostředek s rozpouštědlem pro ochranu kovových povrchů proti korozi během skladování a přepravy.

Vlastnosti

Elaskon KS-200 odstraňuje vodu, je na minerální bázi se speciálními inhibitory koroze. Nerozpustná.

Aplikace

Elaskon KS-2000 je dodáván v tekuté formě a může být aplikován sprejováním, štětcem, apod. Odstranění je možné alkalickým čisticím (např. Elaskon Reiniger 2000) nebo odmašťovadlem (Elaskon Reiniger).

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezienschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237 Dresden
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
www.elaskon.de

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 –
Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

olejový ochranný film

neschnoucí

**Skladování:
v originálním balení
minimálně 1 rok**

dodává se v:

**200 l sud
60 l sud
20 l kanystr**

e-mail: info@elaskon.de

ELASKON 
Spezienschmierstoffe

Informace o výrobku Elaskon KS-200

Technické údaje

Stav 02/19/2008

Hustota (15°C)	DIN 51757	0,88 g/cm ³
Bod vzplanutí	DIN EN 22719	ca 80°C
Viskozita při 40°C	DIN 51562, část 1	ca. 55 mm ² /s
Dávkování		28 g/m ²
tloušťka (suché hmoty)		31 µm

Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazuje si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 – Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz