

# Technický list

## Elaskon Aero 46 spezial

Elaskon Aero 46 spezial je antikoroziní vosk na předběžně povrchově ošetřené povrchy (lakované, brunované, pochromované, apod.) stejně jako na plochy neošetřené. Jedná se o prostředek k čištění laků a o konzervační prostředek na vozidla.

### Vlastnosti :

Elaskon Aero 46 spezial má značnou chemickou odolnost vůči různým kyselinám a louhům, jakož olejům a tukům. Je leštiteľný a má vysokou odolnost proti oděru . Vrstva vosku je odolná proti chladu a vibracím. Výrobek se v suchém stavu snáší s elektrobabely, plastickými hmotami a těsnicími materiály. Negativní vlivy nejsou známy. Také krátkodobé působení obsaženého rozpouštědla nemá podle zkušeností žádný účinek.

### Způsoby zpracování :

Elaskon Aero 46 spezial se používá tak, jak byl dodán. Před použitím zamíchat. Sprayové lahve dobře protřepat. Po nanesení nechat uschnout.

Elaskon Aero 46 spezial bylo schváleno Zemského zkušebního ústavu pro zdravotnictví a veterinu Sasko jako ochrana proti korozi ve stájích.



Elaskon Sachsen GmbH & Co KG  
für Spezienschmierstoffe  
Lohmannstr. 10  
01237 Dresden  
Německo

Tel. : +49/351/28575-0  
Fax : +49/351/28575-99  
Internet : [www.elaskon.de](http://www.elaskon.de)  
e-mail : [info@elaskon.de](mailto:info@elaskon.de)

**transparentní**

**dobrá přilnavost na  
metalickém povrchu**

**optimální antikoroziní  
ochrana**

**bez brusiva**

### Skladování:

V uzavřených originálních  
nádobách nejméně po do  
1 roku. Max. teplota pro  
skladování: 50 °C.

### dodává se:

200 l sud  
30 l kovová válcová  
přeprava  
10 kbelík  
1 l lahve vhodné na  
rozprašování  
spray



# Technické údaje

Stav: 01.03.2013

## Elaskon Aero 46 spezial

hustota (15°C)	DIN 51757	0,80	g/cm <sup>3</sup>
Množství nánosu		20	g/m <sup>2</sup>
doba schnutí		< 3	h
teplotní rozpětí při použití		-50 - +90	°C
Bod vzplanutí	DIN EN 22719	ca. 30	°C
viskozita (tryska 4 výtokového pohárku 25 °C)	DIN 53211	ca. 10	s

Pokyn : Námi použité suroviny a hotové výrobky podléhají nejpřísnějším kontrolám kvality. Údaje odpovídají našim současným znalostem v normálním případě. Nezprošťují uživatele od vlastních zkoušek. Právně závazná zajištění určitých vlastností nebo konkrétní způsobilost že být z našich údajů vyvozena. Na event. stávající právní úpravy, které se týkají zacházení a použití výrobků, dbá příjemce našich výrobků sám. Platí naše všeobecné obchodní podmínky AGB.