

Informace o výrobku

nacházel®

lubricants

# ELASKON

## Unterbodenschutz

**ELASKON Unterbodenschutz** je prostředek pro přechodnou (dočasnou) antikorozi ochranu.

### Oblasti použití

**ELASKON Unterbodenschutz** je určen pro konzervaci spodků automobilů, malých kovových dílů, a podobně.

### Pokyny pro zpracování

**ELASKON Unterbodenschutz** je možné, při normální teplotě, nanášet na očištěné povrchy stříkáním, natíráním nebo máčením. Nejvhodnější teplota pro aplikaci je ca 20°C.

K vytvoření konzervačního filmu dojde, podle podmínek schnutí, asi po 8 hodinách.

### Vlastnosti

**ELASKON Unterbodenschutz** je prostředek postavený na bázi bitumenu s obsahem rozpouštědla. Po odpaření ředidla se na povrchu vytvoří ochranný film. Pro lehčí, resp. jednodušší zpracování a nanášení je **ELASKON Unterbodenschutz** postaven jako nízkoviskozní kapalina. Vyznačuje se dobrou přilnavostí na kovových površích a nabízí optimální antikorozi ochranu.

Pro:

antikorozi ochranu  
spodků automobilů  
a dočasnou ochranu  
kovových součástí

nabízí optimální  
ochranu  
proti korozi

dodává se v:

600 ml spray  
1 l kovová lahev  
5 l hobok  
30 l hobok  
200 l sud

e-mail: info@elaskon.de

Elaskon Sachsen & Co.KG  
für Spezienschmierstoffe  
Lohrmannstraße 5-9  
D-01237 Dresden  
Tel: +49-351-285 75-0  
Fax: +49-351-285 75-99  
[www.elaskon.de](http://www.elaskon.de)

**ELASKON**   
*Spezienschmierstoffe*

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 – Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149  
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

## Informace o výrobku *ELASKON Unterbodenschutz*

Stav 12/2001

### Fyzikální a chemické vlastnosti

Hustota při 20°C	0,97 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při 20°C	40 mm <sup>2</sup> /s	DIN 53015
Bod vznícení	> 40°C	DIN ISO 22719
Antikorozní ochranné vlastnosti po 6-ti cyklech	vyhověl	DIN 50018, KFW 0,2 S DIN 21258, 4.5

#### Skladování:

Skladujte za podmínek pro skladování hořlavých kapalin II třídy. Skladovat při teplotě nejvýše +30°C. Pokud bude produkt skladován za teploty nižší jak 10°C, doporučuje se před použitím ho ohřát ca na 30°C a dobře promíchat!

Čtěte informace v bezpečnostním listě!

#### Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.

Zastoupení pro ČR:

Nachazel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 – Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149  
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz