

Informace o výrobku

Betonal I/75

Vlastnosti

Betonal I/75 je na bázi frakcí minerálního oleje s přidáním účinných látek a emulgátorů. **Betonal I/75** tvoří i s tvrdou vodou stabilní emulzi. Nenařukuje se a nedochází ke tvorbě pórů.

Oblasti použití

Betonal I/75 se používá jako vodní emulze převážně pro bednění ze savého šalování (dřeva) k výrobě betonu na místě (na stavbě - při transportu) a jako prostředek určený k péči o dřevěnou podložku. Lze jej také použít u šalování : dřevo potažené plastickou hmotou.

Je vhodný také jako dělicí prostředek při stavbě asfaltových silnic - slouží k zabránění "napečení" míchané směsi.

Pokyny pro zpracování

Betonal I/75 se za míchání přidá do dílu vody a nechá se emulgovat - NIKDY OBRÁCENĚ - t.j. n i k d y vodu do oleje - OLEJ vmícháváme do vody !! Následně je přimíchán za stálého míchání zbytek vody. Znečištěná voda snižuje stabilitu emulze.

Jako prostředek na ošetření dřevěné podložky je doporučen míchací poměr 1 : 5 až 1 : 10,
pro asfalt 1 : 10 až 1 : 20

Zákony / Normy

Betonal I/75 splňuje všechny stávající hygienické normy - žádné zvláštní značení není nutné.

Fyzikální a chemické vlastnosti

Hustota při 15°C	0,9 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při 20°C	30 mm ² /s	DIN 51562 část 1
Bod vznícení	> 135°C	DIN ISO 22719
Barva	nahnědlá	
Bod tuhnutí	-10°C	DIN ISO 3016

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Přátelství 681, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves,
tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

**Skladování:
V originálním
uzavřeném obalu
1 rok**

dodává se v:

**200 l sud
1 000 l kontejner**

Stav 11/ 99

Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezialschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237 Dresden
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
www.elaskon.de
e-mail: info@elaskon.de