

Informace o výrobku

Deaform SB-C

Vlastnosti

Deaform SB-C je na bázi směsi vysocerafinovaných uhlovodíků s účinnými látkami. **Deaform SB-C** vyniká dobrou přilnavostí a má velmi dobrou dělicí schopnost: nenafukuje se, netvoří póry, není emulgovatelný.

Oblasti použití

Deaform SB-C je formový olej pro výrobu pohledových ploch, ploch určených pro přímé tapetování, betonových ploch v místním provedení, stropních dílů, filigránových stropů, jakož i u dílů z betonu při odšalování za mokra.

Pokyny pro zpracování

Deaform SB-C je dodáván ve formě k okamžitému použití. **Deaform SB-C** se nanáší ve velmi tenké vrstvě na čisté a suché bednění. Stříkáací tryska max. o průměru 1 mm. Vytřít louže. Při sušení se na bednění tvoří neviditelný film, který chrání bednění před vlhkostí z betonu - odpuzuje vodu/vlhkost.

Zákony / Normy

Deaform SB-C nepodléhá žádnému zvláštnímu značení. Bezpečnostní list dle EU k dispozici.

Fyzikální a chemické vlastnosti

Hustota při 15°C	0,84 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při 20°C	8 mm ² /s	DIN 51562 část 1
Bod vznícení	> 125°C	DIN ISO 22719
Bod tuhnutí	< -36°C	DIN ISO 3016
Barva	žlutavo-hnědá	

Zastoupení pro ČR:

Nachazel, s.r.o., Přátelství 681, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves, tel.: 222 351 140,
fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

9

Skladování:
V originálním
uzavřeném obalu
1 rok

Dodává se v:

200 l sud
1 000 l kontejner

Stav 11/ 99

Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezialschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237 Dresden
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
www.elaskon.de
e-mail:info@elaskon.de