

Informace o výrobku

Deaform FB-B

Vlastnosti

Deaform FB-B je na bázi nízkoviskózních frakcí minerálních olejů s přidavkem účinných látek **Deaform FB-B** vyniká dobrou přilnavostí a má velmi dobrou dělicí schopnost. Není emulgovatelný.

Oblasti použití

Deaform FB-B je formový olej pro výrobu vibračního a tlakového betonu, kameninové roury a roury s hrdlem, betonové díly všeho druhu také v provedení na místě a k impregnaci šalovacích ploch.

Pokyny pro zpracování

Deaform FB-B je dodáván ve formě k okamžitému použití. **Deaform FB-B** se nanáší ve velmi tenké vrstvě na čisté, suché bednění. Stříkáací tryska o průměru max. 1 mm. Vytřít louže. Při sušení se na bednění tvoří neviditelný mikrofilm, který chrání bednění před vlhkostí z betonu - odpuzuje vodu/vlhkost.

Zákony / Normy

Deaform FB-B nepodléhá žádnému zvláštnímu značení. Třída ohrožení vody WGK 1 - vodu těžce ohrožující. Bezpečnostní list dle EU k dispozici.

Fyzikální a chemické vlastnosti

Hustota při 15°C	0,87 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při 20°C	20 mm ² /s	DIN 51562 část 1
Bod vznícení	> 140°C	DIN ISO 22719
Bod tuhnutí	< -30°C	DIN ISO 3016
Barva	žlutavá	

Skladování:

V originálním uzavřeném obalu
1 rok

Je třeba brát ohled na předpisy o látkách ohrožujících vodu.

Dodává se v:

20 l kanistr
200 l sud

Stav 11/ 99

Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.

Zastoupení pro ČR:

Nachazel, s.r.o., Přátelství 681, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves, tel.: 222 351 140,
fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezialschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237 Dresden
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
www.elaskon.de
e-mail: info@elaskon.de