

Informace o výrobku

Formenal FT-F

Vlastnosti

Formenal FT-F je na bázi směsi vysocerafinovaných uhlovodíků s účinnými přísadami. **Formenal FT-F** má dobrou přilnavost a velmi dobrý dělicí účinek, nenafukuje se, netvoří póry, není emulgovatelný.

Oblasti použití

Formenal FT-F je biologicky snadno odbouratelný formový a dělicí olej pro výrobu pohledového betonu, betonových ploch určených k přímému tapetování, betonových ploch v provedení na místě, stropní části, filigránové díly, jakož i betonové dílce kde se odstraňuje šalování za mokra – čerstvý beton.

Pokyny pro zpracování

Formenal FT-F je dodáván ve formě , která je vhodná k okamžitému použití. **Formenal FT-F** se nanáší ve velmi tenké vrstvě na suché, čisté bednění. Stříkací tryska má průměr 1 mm. Louže vysušit. Při schnutí/sušení se tvoří na bednění neviditelný mikrofilm, který chrání bednění před vlhkostí z betonu a odpuzuje vodu a vlhkost.

Zákony/Normy

Formenal FT-F je ve smyslu metody CEC L-33-A-94 během 21 dnů z 80 % biologicky odbouratelný. **Formenal FT-F** nepodléhá žádnému dalšímu zvláštnímu značení. Zbytky tohoto oleje nelikvidovat spolu s šalovacími oleji na minerální bázi! Bezpečnostní list podle EU je k dispozici.

Fyzikální a chemické vlastnosti

Hustota při 15°C	0,81 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při 20°C	7 mm ² /s	DIN 51562 část 1
Bod vznícení	140°C	DIN ISO 22719
Bod tuhnutí	-15°C	DIN ISO 3016
Barva	žlutavá	

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Přátelství 681, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves,
tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

**Biologicky rychle
odbouratelný**

**Skladování:
V originálním
uzavřeném obalu
1 rok**

Dodává se v:

**200 l sud
1 000 l kontejner
Autocisterna**

Stav 11/ 99

Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezialschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237 Dresden
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
www.elaskon.de
e-mail: info@elaskon.de

Informace o výrobku *Formenal FT-F*

Fyzikální a chemické vlastnosti

Ocelová bednění	7 – 10 g/ m ²
Vyhřívaná ocelová bednění	7 – 10 g/ m ²
Bednění potažená umělou hmotou	7 – 10 g/ m ²
Dřevěné bednění	25 – 50 g/ m ²
Teplota při tuhnutí	- 10 až + 100°C