

Informace o výrobku

Formenal FT-M

Vlastnosti

Formenal FT-M je na bázi směsi vysocerafinovaných uhlovodíků s účinnými přísadami.

Formenal FT-M neobsahuje aromaticky vázané uhlovodíky.

Formenal FT-M má dobrou přilnavost a velmi dobrý oddělovací účinek: nenadouvá se, netvoří póry a není emulgovatelný

Oblasti použití

Formenal FT-M je formový separační olej pro výrobu sloupů z torkretové malty a hotových betonových dílců v kvalitě pohledového betonu.

Pokyny pro zpracování

Formenal FT-M je dodáván ve formě vhodné k okamžitému použití. **Formenal FT-M** se nanáší v maximálně možné tenké vrstvě na čisté a suché bednění. Stříkací tryska má průměr max. 0,5 mm. Louže vysušit. Při schnutí se na bednění vytvoří neviditelný mikrofilm, který chrání bednění před vnikáním vlhkostí z betonu, odpuzuje vodu a vlhkost.

Zákony/Normy

Bezpečnostní list dle vyhlášky 27/1999 Sb. je k dispozici. Hořlavá kapalina třídy AII. Dodržovat předpisy o ochraně vod.

Fyzikální a chemické vlastnosti

Hustota při 15°C	0,76 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při 20°C	1,4 mm ² /s	DIN 51562 část 1
Bod vzplanutí	30°C	DIN ISO 22719
Bod tuhnutí	< -30°C	DIN ISO 3016
Barva	bezbarvý - nažloutlý	

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Přátelství 681, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves,
tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

Skladování:

1 rok v originálním uzavřeném obalu

Je třeba brát ohled na předpisy a zákony o látkách ohrožujících vodu.

Dodává se v:

200 l sud

Stav 11/99

Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezialschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237 Dresden
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
www.elaskon.de
e-mail: info@elaskon.de