

Vysokovýkonné PM odolné vodě

GLEIT-μ[®] HF 406

nacházel[®]

lubricants

Vlastnosti výrobku

- **Velmi dobrá odolnost vodě, také proti vodní páře a za přítomnosti slabých louhů a kyselin**
- **Široký teplotní okruh nasazení**
- **Oxidačně stabilní**
- **Dlouhovláknité a dobře lpící**
- **Velmi dobrá antikorozní ochrana**
- **Dlouhé intervaly domazávání**
- **Odolává vysokým tlakům**
- **Nepodléhá vyznačování**



➤ Příklady použití

- **Valivá ložiska**
- **Upínací pouzdra**
- **Kuličková pouzdra**
- **Dmychadla a ventilátory**
- **Kluzné dráhy a vedení**
- **Za přítomnosti vodní páry**

Popis výrobku

GLEIT-μ[®] HF 406 je dlouhovláknité polosyntetické vysokovýkonné plastické mazivo založené na speciálně vybrané kombinaci syntetických a minerálních olejů s hlinitým komplexním mýdlovým zahušťovadlem a odpovídajícím balíčkem aditiv.

GLEIT-μ[®] HF 406 je charakterizováno dobrou odolností proti vodě a páře, stejně jako vůči slabým kyselinám a zásadám.

Okruhy nasazení

GLEIT-μ[®] HF 406 je univerzální vysoce výkonné plastické mazivo a doporučuje se pro všechny aplikace vyžadující vysokou odolnost vůči vodě.

Použití

GLEIT-μ[®] HF 406 lze snadno aplikovat pomocí ručního mazacího přístroje, automatickými mazacími systémy a dávkovači, stejně tak ručně pomocí špachtle nebo podobně. Při plnění maznic tyto před nasazením mazacího lisu očistěte, stejně jako i mazací lis. Nádoby po odběru maziva uzavřete, dokud se nebudou znovu používat, čímž se zabrání kontaminaci maziva.

Poznámky k použití

- Nemíchejte s mazivy jiných základů
- Pečlivě vyčistěte díly, které mají být mazány
- Nádoby dobře uzavřete až do dalšího použití, čímž chráníte mazivo před kontaminací.
- při použití za vysokých teplot pravidelně damazávejte

GLEIT -μ[®]

speciální maziva
a potahování

Výrobce:

Wessely GmbH, Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg
Tel. 0043 (0)2262 75839-0 www.wessely.co.at

Váš partner pro speciální maziva

Nacházel, s.r.o. • Průmyslová 11/1472 • 102 19 Praha 10 - Hostivař • tel.: 222 351 140 • fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz • <http://www.nachazel.cz>

Technické údaje

vlastnosti	zkušební metoda	hodnota/stav	jednotka
Barva/vzhled	vizuálně	tmavě hnědá	
Základový olej		syntetický / minerální	
Zahušťovadlo		hlinité komplexní mýdlo	
Bod skápnutí	DIN ISO 2176	230	°C
Viskozita zákl. oleje při 40°C	ASTM D 7042	300	
Třída konzistence NLGI	DIN 51818	2	
Teplotní okruh nasazení		-25 až +150	°C
Timken test (OK zatížení)	ASTM D-2509	40	lbs
Penetrace po prohnětení (0,1mm, 60 cyklů)	DIN ISO 2137	280	mm/10
Penetrace po prohnětení (0,1mm, 60.000 cyklů)	DIN ISO 2137	300	
Odolnost vodě	DIN 51807, část 1	0	
4 kuličkový test – síla při svaření	DIN 51350/T4	2600	N
Skladovatelnost		36 měsíců v originálním uzavřeném obalu	
Dodávané balení		400 ml sprej (karton 12 ks.)	
Poznámky pro nebezpečí		čtěte bezpečnostní list	

Důležitá poznámka

Pro sériové nasazení GLEIT- μ [®] HF 406 v kombinaci s plasty doporučujeme nejprve provést test snášenlivosti.

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazueme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.

PI_HF 406_cz_012019
GLEIT- μ [®] a *boltcoat*[®] jsou registrované ochranné známky firmy Wessely GmbH.

Váš partner pro speciální maziva

Nacházel, s.r.o. • Průmyslová 11/1472 • 102 19 Praha 10 - Hostivař • tel.: 222 351 140 • fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz • <http://www.nachazel.cz>